

Natural Wood Ædeltræsolie Classic

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Egenskaber

Eksklusiv, vejrbestandig olie, som giver en glansfuld oliebehandling. Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod misfarvning forårsaget af solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.

- UV filter
- Eksklusiv
- Glansfuld



Anvendelse

Teak, mahogni og andet ædeltræ, inden- og udendørs.
Fx på yderdøre, vinduer og garageporte.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens. Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner. Uensartede overflader slibes til ensartet flade.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs og glansfuld overflade som fremhæver træets åretegning.
Forventet holdbarhed 1 år.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførelse og eksponering.
Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling inden rengøring i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Glans	Blank;90
Massefylde (kg/l)	0.92
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	50
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Mineralsk terpentiner
Rengøring af værktøj m.v.	Penselrens

Nuværende TDS Version

juni 2020