

01 Wood Tex Grundolie

Flügger Wood Tex er en serie af vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Egenskaber

Farveløs grundolie som trænger ned i træet, sikrer god vedhæftning, modvirker fugtoptag og beskytter mod blåsplint og træødelæggende svamp. Godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.



- Trænger ind og sikrer vedhæftning
- Modvirker fugtoptag
- Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp

Anvendelse

Grundning af ubehandlet eller bart afrenset træ over jord.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

Fugtighed i træ inden malebehandling maks.:

Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning

Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring

Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne

Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering

Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrensnes og løse træfibre fjernes

Påføring

Pensel eller rulle.

Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.

Overskydende grundingsolie aftørres.

Kulde / varme kan påvirke materialets viskositet

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i regn eller direkte solskin.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs og ikke sugende.

Færdigbehandles umiddelbart efter tørring og inde 4 uger afhængig af eksponering.

Ubeskyttet påvirkning af fugt, vand og sollys nedbryder grundingsolien.

Færdigbehandles med træbeskyttelse eller maling.

OBS!

Beskyt nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Grundingsolie
Massefylde (kg/l)	1
Tørstof vægt (%)	15
Tørstof vol. (%)	15
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

juni 2020