

# Interior Radiator Finish

Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.



## Egenskaber

Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.

- **Flot sammenflydning**
- **Hård overflade**
- **Tåler konstant varmepåvirkning**

## Anvendelse

Rustbeskyttet jern og metal

## Underlag

Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slabning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Grund bart jern og metal med Metal Pro Multiprimer.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.

Mal kun på kolde overflader, på varme overflader flyder malingen ikke optimalt sammen.

Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte

Afstem valg af værktøj med krav til finish

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning

Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader

Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet

Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme

Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

## Forventet resultat

Halvblank, dækket varmefast overflade.

God sammenflydning og emaljeagtig finish.

Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinet slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Spærre ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

# Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	Acrylemalje
Glans	40; Halvblank
Massefyld (kg/l)	1.26
Tørstof vægt (%)	48
Tørstof vol. (%)	33
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand. Fortynd med op til 10 % vand ved sprøjting.
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## Nuværende TDS Version

december 2021

## Erstatter TDS Version

maj 2021