

Natural Wood Panelhvid

Egenskaber

Hvidpigmenteret, vandigt specialprodukt til lysning af gulnet træværk. Giver et nyt, lyst og hvidskuret udseende, hvor træstrukturen bevares synlig. Der opnås en smudsafvisende overflade, som tåler lettere rengøring. Påføres magert for at få et hvidskuret udseende eller fyldigt for at opnå et mere dækkende udseende.

- Giver en mat og hvidskuret finish, som er smudsafvisende



Anvendelse

Anvendes på træpaneler i loft og på væg, på ubehandlet, hvidbejdset og lakeret træ.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Nyt træ afstøves. Mærker og pletter afslibes. Panelbeklædningen skal være tør og i fugtbalance med omgivelserne inden behandling med Flügger Natural Wood Panelhvid. Tidligere bejdset og lakeret træ afrenses med Flügger Natural Wood Trærens. Overflader, der har været udsat for nikotin og sod, kræver særlig omhyggelig rengøring og eftervask med rent vand, samt efterfølgende tørring for at undgå skjolder.

Slib blanke flader matte.

Omrør før og under brug. Påfør med pensel i ensartet lag på langs af træets åretegning. Mal 1-2 brædder ad gangen for at undgå synlige overlap.

OBS!

Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ kommer frem med tiden og bliver synligt. Det skyldes, at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfugtigheden er lav.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	3;Mat
Massefylde (kg/l)	1,18
Tørstof vægt (%)	40
Tørstof vol. (%)	29
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	16
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

februar 2010

Erstatter TDS Version

januar 2008